



i Classici
PLUTONE



Il fascino delle superfici vissute.

Con la sua superficie decisamente lavorata, la pavimentazione della gamma PLUTONE, rievoca l'effetto caratteristico degli antichi casali. Perfetta armonia tra nuovo e "vissuto" si presta ad essere inserita in contesti differenti.

PLUTONE - BEIGE SFUMATO composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm



PLUTONE - BEIGE SFUMATO composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm




PLUTONE - BEIGE SFUMATO composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm




PLUTONE - GRIGIO SFUMATO composizione
in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm

suggerimenti di posa

59,5x39,5 cm



opus romano indivisibile
da 4 formati



armonie consigliate


ITALIAN VILLA CREMA - LINEA TOP



CRISTALLO MARRONE - LINEA TOP



MANOIR SIENA - LINEA RINASCIMENTO



PLUTONE - BEIGE SFUMATO composizione in opus romano indivisibile da 4 formati, spessore 3 cm

PLUTONE

FORMATI

nome	dimensione	spessore	tonalità
LAISTRA RETTANGOLARE	59,5x39,5 cm	3 cm	BEIGE SFUMATO GRIGIO SFUMATO <i>(su richiesta)</i>



PEZZI SPECIALI

nome	dimensione	spessore	tonalità
GRADONE DRITTO	50x35 cm	3,8 cm	BEIGE SFUMATO GRIGIO SFUMATO <i>(su richiesta)</i>



COMPOSIZIONI

nome	dimensione	spessore	tonalità
OPUS ROMANO <i>indivisibile da 4 formati</i>	59,5x39,5 39,5x39,5 19,5x39,5 19,5x19,5	3 cm	BEIGE SFUMATO GRIGIO SFUMATO <i>(su richiesta)</i>

TONALITÀ

beige sfumato

grigio sfumato

Prodotti in "pietra ricostituita" realizzati con un composto di base ottenuto dalla miscela di roccia calcarea (roccia sedimentaria a base di carbonato di calcio) e cemento bianco.

Dati tecnici relativi alla classe delle pavimentazioni da esterno, risultati dai test eseguiti su campioni appartenenti a questa categoria:

Determinazione dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 99	assorbimento d'acqua medio: 5,1%
Determinazione della resistenza a flessione	UNI EN 100	resistenza a flessione media: 6,9 N/mm ²
Resistenza allo scivolamento (valore richiesto dalla norma $\mu > 0,40$)	DIN 51097 D.M. n. 236 14/06/89	angolo medio di scivolamento: da 25° a 40° coeff. di attrito medio (in base ad elemento scivolante - superficie di prova): da 0,43 μ a 0,74 μ
Determinazione della dilatazione termica lineare	UNI EN 103	coefficiente di dilatazione termica lineare (10 ⁻⁶ °C ⁻¹): 4,4
Determinazione della resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545 - 14	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza chimica	UNI EN 122	si veda rapporto di prova
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda	UNI EN 102	volume medio di materiale asportato: 631 mm ³
Determinazione della resistenza agli sbalzi termici	UNI EN 104	prova con immersione: nessun campione di prova con difetti visibili



LIVE STONE
Pietre e Mattoni Ecologici®

LIVE STONE SRL
via della Provvidenza 63
35030 Sarmeola di Rubano PD
tel +39 049 8979893 / 8977319 - fax +39 049 8986303
info@livestone.it - www.livestone.it

SALA MOSTRA
via della Provvidenza 63 - 35030 Sarmeola di Rubano PD